



CHAP'SOL BETON COULE



PREPARATION

PREPARER SON SOL LA VEILLE (Chap'prim 1 Chap'prim 2 , trame etc...)
VERIFIER DE BIEN BOUCHER LES TROUS EN PERIPHERIE, FENTES OU AUTRES PETITES FISSURES A L'AIDE
D'UN JOINT ACRYLIQUE AFIN QUE LE PRODUIT CHAP'SOL NE S'Y ECHAPPE PAS.

COULAGE

QUANTITE D' EAU COLORE PAR SAC 6 à 6,3 LITRES REMUER L'EAU COLOREE AVANT CHAQUE "GACHEE"
LA QUANTITE D'EAU VARIE EN FONCTION DE LA COULEUR, LE PIGMENT EN PLUS OU MOINS GRANDE QUANTITE MODIFIE LA DENSITE DE L'EAU

TEMPS DE MALAXAGE (selon malaxeur) 3 a 4 Minutes environ

TAMIS AFIN D'EVITER LES GRUMEUX :TRANSVIDER LE PRODUIT DE LA POUCELLE OU LE PRODUIT EST MALAXE, AU SEAU QUI SERVIRA A COULER LE PRODUIT

LE COULAGE UNE FOIS QUE LA PREMIERE GACHE EST COULE NE PLUS S'ARRETER ENTRE CHAQUE GACHEE LE SOL DOIT ETRE COULE EN CONTINUE
AFIN D'EVITER LES RACCORD GROSSIERS

L'APPLICATION DU PRODUIT SE FAIT A LA FLAMANDE POUR L'AIDER A SE PLACER DANS LES COINS ET CRÉER LES NUANCES PROPRES A L'APPLICATEUR

FINITION

TEMPS DE SECHAGE 48 A 72 H SELON LE SUPPORT, L'ENDROIT ET LA TEMPERATURE (72 h recommandé)

PONCAGE A L'AIDE D'UNE TRIO OU D'UNE MONO AVEC UN PAPIER GRAIN 120

APPLIQUER LE BOUCHE A L'AIDE D'UN MOUILLEUR EN 3 PASSES (UNE PASSE DILUEE 30 % PRODUIT 70 % D'EAU, LA DEUXIEME 50 / 50, LA TROISIEME PURE)
SUR TOUTE LA SURFACE ET LAISSER SECHER (TEMPS DE SECHE 15 A 20 MINUTES)

PASSER L'HUILE-CIRE AU MOUILLEUR SUR TOUTE LA SURFACE, FAITE PENETRER ET CHAUFFER LA CIRE A LA MONOBROSSE AU PAD BLANC
3/4 D'HEURE PLUS TARD LUSTRER LA SURFACE A LA MONOBROSSE AVEC UNE BROSSE A LUSTRER (recommander) OU AU PAD BLANC
RENOUVELER CETTE OPERATION UNE DEUXIEME FOIS

BON CHANTIER